



**Složení** Lepidlo Duvilax® L-58 je lepidlo na bázi disperze kopolymeru. Nevykazuje žádné rizika z hlediska zdraví a použití. Pro lepení obkladových prvků je lepidlo ve shodě s EN 12004:2002.

**Vlastnosti**

- Na bázi vodné disperze s charakteristickou vůní.
- Netoxický, nehořlavý, nevýbušný, hygienicky a zdravotně nezávadný;
- Biologicky odbouratelný;
- Na savé i nesavé podklady;
- Po vyschnutí vytváří souvislý elastický film;

**Použití** Duvilax® L-58 je univerzální stavební lepidlo. Používá se na lepení textilních a PVC-podlahovin, linolea, marmolea, vinylazbestové a mramorové dlažby, keramických a polystyrénových obkladů a podhledu apod. Uvedené materiály se mohou lepit na podklady z cementového potěru, na omítky, dřevovláknité a dřevotřískové desky, na anhydritové a sádrové vyrovnávací vrstvy apod. Keramické materiály se mohou lepit i na podklady nepřímající vlhkost z lepidla. Používá se neředěný. Za účelem snížení tekutosti, resp. zvýšení tloušťky lepidla, se může bezprostředně před lepením přimíchat cement anebo jemný křemičitý písek. Na nanášení se používá zubová stěrka.

**Balení** PP kelímek 1 kg; PP kbelík 5 kg, PE soudek 35 kg; sud 125 kg  
**Barva** Bílá – po vytvrzení světle hnědá

### Parametry

Sušina	%	min.58	
Viskozita	mPa.s	$3 \cdot 10^3 - 6 \cdot 10^3$	(Rheotest)
	mPa.s	$13 \cdot 10^3 - 25 \cdot 10^3$	(Brookfield RVT, ISO 2555)
	pH	4 - 6	
Minimální teplota tvoření filmu	°C	+8	
Otevřený čas	min	2 - 6	
Počáteční smyková přídržnost	MPa	$\geq 1,0$ (N/mm <sup>2</sup> )	EN 1324 + A1(72 2463)
Smyková přídržnost po působení tepla	MPa	$\geq 1,0$ (N/mm <sup>2</sup> )	EN 1324
Doba zavadnutí: Tahová přídržnost	MPa	$\geq 0,5$ (N/mm <sup>2</sup> )	po 20min. EN 1346 + A1(72 2464)
Skluz	mm	$\leq 0,5$	STN EN 1308 + A1(72 2460)

### Podmínky lepení

Aplikační teplota	°C	min. +15	
Rovinnost podkladu	mm/2m	$\pm 1,0$	
Relativní vlhkost prostředí	%	40 – 75%	
Vlhkost podkladu	%	max. 4	
Spotřeba	g/m <sup>2</sup>	350 - 500	(dle savosti podkladu)
Čas schnutí lepidla	hod	$\approx 1$	(při 20°C)

**Skladovatelnost** Při teplotách od +5°C do< +40°C v původním neporušen. uzavřeném obalu. Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

**Záruční lhůta** 12 měsíců pro balení do 15kg. Pro ostatní balení je záruční doba 6 měsíců.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



- Upozornění** Nedoporučuje se žádná úprava a ředění s výjimkou možnosti zahuštění v případě potřeby (např. při lepení obkladaček) a to jemným pískem anebo cementem.
- Čištění** Materiál: ihned vodou / ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.
- Bezpečnost** Dodržujte běžná hygienická opatření.
- Vyrobeno** Výrobek společnosti **DUSLO**, a.s. Šála, Slovenská republika  
**Aktualizace** Aktualizováno dne: 04.07.2008 Vyhotoveno dne: 31.08.2004

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

---

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika  
Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100