



Den Braven Sealants

Technický list 03.19 Akrylový tmel – Green Line

Výrobek Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj.

Vlastnosti

- ▣ Bez rozpouštědel;
- ▣ Nezpůsobuje korozi kovů – vhodný na ocel, pozinkovaný plech apod.;
- ▣ Vysoká přilnavost na dřevo, sádkarton, zdivo, beton apod.;
- ▣ Velmi lehce se nanáší, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami;

Použití

- Pro interiéry; opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, dřevu, betonu;
- Tmelení spár sádkartonových konstrukcí, mezi rámy oken, dveří a zdívem;
- Tmelení okenních parapetů, podhledových kazet, spár mezi schodištěm a zdívem;

Balení Kartuše 300 ml

Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,56	
Sušina	%	75	
Tepelná odolnost	°C	+75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost při přepravě		nesmí zmrznout!	
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	1500	(při síle 3 mm a tlaku 6,3Bar)
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 5	(při 23 °C / 55 % rel. vlhk.)
Rychlost vytvrzení	mm	0,5 – 1,0	(za 24 h / při 23 °C / 55 % rel. vlhk.)
Stékalost	mm	< 2	(dle ISO 7390)
Dilatační schopnost	%	± 12,5	
Tažnost	%	700	(dle DIN 53 504)
Tvrdość dle Shore A (3 s)	°	50 ± 3	(dle DIN 53 505)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5 °C do +25 °C)
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	

Přibližná spotřeba z 300 ml

příklad

$$\text{délka spáry [m]} = \frac{300 [\text{ml}]}{4 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 12,5 \text{m}$$

Přibližná spotřeba z 300 ml

m

12,5 (pro spáru 4 x 6 mm)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro místa zatížená vlhkem a vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon. Nepoužívat v uzavřených konstrukcích.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Ošetření (příprava) podkladu Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A nebo S-T70 nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:2.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Den Braven Sealants

Technický list 03.19 Akrylový tmel – Green Line

- Upozornění** Při brzkém přetření malířskými nátěry může dojít k popraskání malby v místě tmelové vrstvy. Proto dbát na důkladné proschnutí tmelu.
- Čištění** Materiál: technický benzín
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
- Bezpečnost** Viz «Bezpečnostní list 03.19».
- Aktualizace** Aktualizováno dne: 19.06.2018 Vyhotoveno dne: 10.08.2009

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz