



Technický list

TL 07.77 Interiérová barva EXCLUSIVE

Produkt

Jednosložková malířská barva na bázi akrylátové disperze, dispergovaných plniv a aditiv. Pro interiérové nátěry hladkých i štukových omítek s požadavkem exkluzivní bělosti. Malování dřevotřískových a sádkartonových desek. Klasické nátěry cihelného zdiva, betonových panelů. Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken. Barva je určena pro nátěry interiérů a používá se převážně bez tónování (pro svou vysokou bělost). Překryvání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním malířským nátěrem. Vysoká kryvost a ořezuvzdornost. Velikost částic umožňuje nanášet pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení typu AIRLESS.



Vlastnosti

- Perfektní krycí schopnost
- Možnost barvit malířskými pastami
- Zvýšená ořezuvzdornost
- Bělost 92 % dle BaSO₄

Použití

- Klasické nátěry vápenocementových hladkých i štukových omítek, cihelného zdiva, betonových, panelů
- Překryvání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním malířským nátěrem
- Malování dřevotřískových a sádkartonových desek
- Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken
- Možnost nanášet vysokotlakým stříkacím zařízením typu AIRLESS

Technické vlastnosti

Základ	Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy		
Hustota	g/cm ³	1,7	
Bělost	%	≥ 92	BaSO ₄
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutí	hod	2	při 20 °C / 65 % rel. vlhkosti
Vydatnost z 1 kg	m ²	7 – 11	v jedné vrstvě
Spotřeba	m ²	0,09 – 0,14	v jedné vrstvě
Obsah těkavých organických látek - VOC	g/l NH	4,7	
Obsah těkavého organického uhlíku	g/kg NH	2,7	

Balení

- 15 kg

Barva

- Bílá - bělost 92 %



Omezení

Barva není určena k nátěrům materiálů, které jsou v přímém styku s potravinami, pitnou vodou ani dětských hraček. Nedoporučujeme mísit s jinými druhy barev. Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu. Pro ředění používat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou!

Podklad

Musí být vyzrálý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez volných částic prachu, mastnot a olejů, chemicky neutrální, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním nátěrem S2802A.

Pokyny

Ředění se provádí maximálně 10 % vody. Tato barva obsahuje titanovou bělobu a pře ředěním dojde ke snížení kryvosti v mokrému stavu. Tónování lze provádět běžnými tónovacími přípravky.

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 16.01.2020

Vyhotoveno dne 20.12.2015

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.