

## SILIKON AKRYLOVÝ TMEL

**SILIKON AKRYLOVÝ TMEL** je jednosložkový hybridní tmel na bázi akrylové disperze se silikonovou emulzí.

### Použití

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ tmelení spár mezi prefabrikovanými stavebními prvky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ při montáži truhlářských výrobků ze dřeva, PVC, železa a hliníku</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ spojování spár v kameni, dřevu, betonu, omítce, cihlách apod.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ utěsňování spár mezi oknem/dveřmi (plast/hliník) a zdívkou, chladírenských boxů, stavebních prvků z betonu, dřeva a kovů</li></ul>

### Výhody

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ jednosložkový</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ velmi snadno použitelný</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ po vytvrzení je trvale vodoodpudivý</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ lze přetírat</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ odolává povětrnostním vlivům</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ zůstává dlouho pružný</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ neškodí tmeleným hliníkovým, dřevěným, ani PVC okenním rámcům</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ odolný vůči vodě, větru, vlhkosti</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vynikající přilnavost k porézním povrchům jako je cihla, beton a dřevo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ do interiéru i exteriéru</li></ul>

### Pracovní postup

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Mastné povrchy očistěte acetonem nebo lihem. Savé podklady (beton, dřevo) se doporučuje penetrovat přípravkem S 2802 A penetrace, nesavé, především kovové podklady, Adhezním můstkem.

Hluboké spáry napřed vyložte vyplňovacím provazcem – doporučená minimální šířka/hloubka spáry je 5 mm, maximální šířka 15 mm (obecně by měla šířka spáry odpovídat dvojnásobku hloubky). Pro dosažení přesného zarovnání spoje (rovného lemu) překryjte okolí maskovací páskou. Aplikační špičku seřízněte podle požadované tloušťky vytlačované hmoty a kartuši vložte do ruční nebo pneumatické pistole. Nanesený tmel ihned po vytmelení stáhněte stěrkou a vyhladte pomocí vhodného ovlhčeného nástroje. Silikon akrylový tmel lze po úplném zaschnutí přetírat. Před aplikací doporučujeme vyzkoušet snášlivost s barvou.

### Technické údaje

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báze</li></ul>	akryl
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Konzistence</li></ul>	viskózní pasta
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Barevný odstín</li></ul>	bílý
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Měrná hmotnost</li></ul>	1550 kg/m <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teplotní odolnost spoje</li></ul>	-10 °C až +80 °C
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aplikační teplota</li></ul>	+5 °C až +35 °C

▪ Doba vytvoření povlaku	15-45 minut (při 25 °C, relativní vlhkosti 50 %)
▪ Rychlost vytvrzení	2 mm za 24 hodin
▪ Pevnost v tahu při přetržení:	≥0,1 MPa
▪ Modul pružnosti při 100 %	>0,2 MPa
▪ Prodloužení při přetržení	≥200 %

### Upozornění

Nepoužívejte pro tmelení mastných povrchů, bitumenových podkladů a přírodního nebo syntetického kaučuku. Není vhodný na spoje vystavené trvalému ponoření ve vodě.

### Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem, ošetřete reparačním krémem. Nevytvrzený materiál na nářadí ihned omyjte vodou, vytvrzený odstraňte mechanicky.

### Skladování

Záruční doba je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních neotevřených obalech. Skladovací teplota +5° až +25 °C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a teplotami nad 40°C.

### Bezpečnost

#### Informace o nebezpečí

EUH 210	Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH 208	Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) . Může vyvolat alergickou reakci.

#### Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Zabraňte kontaktu s kůží, používejte rukavice.  
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.  
Nepoužívejte k tmelení akvárií.

Přepravní pokyny – ADR: Nejedná se o zboží nebezpečné pro přepravu.

### První pomoc

Při vdechnutí: Vyvedte postiženého na čerstvý vzduch.  
Při styku s kůží: Pokožku umyjte velkým množstvím vody.  
Při zasažení oka: Oči preventivně důkladně vypláchněte vodou.  
Po požití: Pokud se necítíte dobře kontaktujte lékaře.

### Zneškodnění

Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

### Balení

Silikon akrylový tmel BULDOK bílý 280 ml
--

METRUM s.r.o.  
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: 581 728 228  
Fax.: 581 728 238

[www.metrum.cz](http://www.metrum.cz)  
info@metrum.cz